

EGKS — CECA — ECSC
EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT FÜR KOHLE UND STAHL
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER
EUROPEAN COAL AND STEEL COMMUNITY

ausverkauft / out of stock

Zertifiziertes europäisches Referenzmaterial (EURONORM-ZRM)
 Zertifikat über die chemische Analyse

EURONORM—ZRM Nr. 284-1 (Hochlegierter Stahl)

Laboratoriumsmittelwerte (4 Bestimmungen), Massenanteil in %

Lfd. Nr.	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Al	B	Co	N	Ti	O	Ca	Zn
1	0,0129	—	1,400	0,0275	0,0004	16,895	—	11,220	0,0230	—	0,3350	0,0433	0,0080	—	0,0001	0,0001
2	0,0138	0,4050	1,402	0,0277	0,0005	16,898	2,004	11,338	0,0234	—	0,3555	0,0439	0,0084	0,0107	0,0001	0,0003
3	0,0140	0,4175	1,411	0,0281	0,0005	16,987	2,010	11,375	0,0235	0,0033	0,3602	0,0441	0,0094	0,0108	0,0002	0,0003
4	0,0148	0,4231	1,411	0,0283	0,0005	16,993	2,055	11,388	0,0236	0,0034	0,3607	0,0460	0,0095	0,0108	0,0002	0,0003
5	0,0148	0,4273	1,412	0,0286	0,0005	17,005	2,058	11,388	0,0242	0,0035	0,3625	0,0466	0,0099	0,0111	0,0002	0,0005
6	0,0150	0,4330	1,416	0,0289	0,0005	17,025	2,063	11,393	0,0242	0,0035	0,3640	0,0469	0,0100	0,0114	0,0003	0,0005
7	0,0151	0,4338	1,416	0,0297	0,0005	17,038	2,065	11,430	0,0248	0,0036	0,3650	0,0470	0,0102	0,0114	0,0004	0,0006
8	0,0151	0,4340	1,418	0,0298	0,0005	17,043	2,068	11,430	0,0248	0,0036	0,3655	0,0470	0,0102	0,0114	0,0005	0,0007
9	0,0155	0,4348	1,418	0,0298	0,0006	17,048	2,075	11,438	0,0250	0,0036	0,3658	0,0471	0,0103	0,0117	0,0005	0,0009
10	0,0155	0,4360	1,420	0,0300	0,0006	17,066	2,076	11,446	0,0252	0,0037	0,3687	0,0471	0,0105	0,0119	0,0006	—
11	0,0155	0,4382	1,420	0,0302	0,0006	17,070	2,083	11,448	0,0252	0,0037	0,3705	0,0473	0,0107	0,0120	0,0006	—
12	0,0155	0,4390	1,422	0,0303	0,0007	17,071	2,084	11,458	0,0254	0,0037	0,3725	0,0474	0,0115	0,0121	0,0012	—
13	0,0158	0,4398	1,424	0,0304	0,0007	17,072	2,084	11,476	0,0256	0,0037	0,3762	0,0474	0,0117	0,0121	0,0012	—
14	0,0159	0,4398	1,428	0,0306	0,0007	17,073	2,086	11,481	0,0257	0,0037	0,3770	0,0475	0,0121	0,0121	—	—
15	0,0160	0,4410	1,430	0,0307	0,0007	17,087	2,089	11,481	0,0261	0,0038	0,3820	0,0482	0,0123	0,0122	—	—
16	0,0162	0,4422	1,433	0,0311	0,0007	17,089	2,090	11,482	0,0265	0,0038	0,3825	0,0485	0,0130	0,0123	—	—
17	0,0162	0,4430	1,434	0,0311	0,0007	17,090	2,101	11,485	0,0266	0,0038	0,3850	0,0486	0,0130	0,0129	—	—
18	0,0163	0,4430	1,435	0,0317	0,0007	17,098	2,108	11,493	0,0284	0,0038	0,3862	0,0496	0,0132	0,0132	—	—
19	0,0163	0,4438	1,440	0,0321	0,0008	17,098	2,108	11,496	0,0286	0,0038	0,3919	0,0499	0,0139	0,0134	—	—
20	0,0165	0,4450	1,440	0,0321	0,0008	17,099	2,113	11,528	0,0288	0,0040	0,3980	0,0499	0,0140	—	—	—
21	0,0166	0,4455	1,443	0,0325	—	17,100	2,115	11,603	—	0,0040	0,4000	0,0508	0,0141	—	—	—
22	0,0172	0,4480	1,444	—	—	17,121	2,124	11,716	—	0,0041	0,4018	—	0,0158	—	—	—
23	0,0180	0,4493	—	—	—	17,150	2,172	—	—	0,0041	0,4038	—	—	—	—	—
24	—	0,4540	—	—	—	17,171	2,186	—	—	0,0042	0,4148	—	—	—	—	—
M_M	0,0156	0,4372	1,424	0,0301	0,0006	17,058	2,088	11,454	0,0254	0,0038	0,3769	0,0473	0,0114	0,0119	0,0005	0,0005
s_M	0,0011	0,0109	0,013	0,0015	0,0001	0,066	0,041	0,096	0,0017	0,0003	0,0185	0,0019	0,0020	0,0008	—	—

M_M : Mittelwert der Laboratoriumsmittelwerte. s_M : Standardabweichung der Laboratoriumsmittelwerte.

Die durch „—“ gekennzeichneten Plätze vertreten Laboratoriumsmittelwerte, die nach einem statistischen Test als Ausreißer erkannt und entfernt worden sind.

Zertifizierte Werte (Massenanteil in %)

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Al	B	Co	N	Ti	O
M_M	0,0156	0,437	1,42	0,030	0,0006	17,06	2,09	11,45	0,025	0,0038	0,377	0,047	0,011	0,0119
s_M	0,0011	0,011	0,02	0,002	0,0001	0,07	0,04	0,10	0,002	0,0003	0,019	0,002	0,002	0,0008

Beschreibung der Probe:

Die Probe besteht aus feinen Stahlspänen (etwa 365 Stück/g) und ist von allen Feinanteilen durch Absieben über einen Drahtsieb-boden DIN 4188 von 0,5 mm Maschenweite befreit. Die chemische Analyse ist an diesen Spänen durchgeführt worden. Die Proben sind in Glasflaschen zu 100 g abgepackt.

Die Probe ist hergestellt und wird herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft „Zertifiziertes Referenzmaterial Eisen und Stahl“ in der Bundesrepublik Deutschland unter der Schirmherrschaft der Koordinierungskommission für die Nomenklatur der Stahlerzeugnisse (COCOR) — Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS).

Die Arbeitsgemeinschaft wird gebildet aus:

Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM), Berlin,

Staatliches Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NW), Dortmund,

Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH (MPI), Düsseldorf,

und

Verein Deutscher Eisenhüttenleute (Chemikerausschuß), Düsseldorf (Geschäftsführung für die Arbeitsgemeinschaft).

Düsseldorf, Juli 1986

Die Zertifizierung erfolgte durch die Herstellergemeinschaft für europäische zertifizierte Referenzmaterialien (EURONORM-ZRM) nach Zustimmung ihrer Mitglieder, dem Institut de Recherches de la Sidérurgie Française (IRSID), Frankreich, dem Bureau of Analysed Samples Ltd. (BAS), Großbritannien, und der obengenannten deutschen Arbeitsgemeinschaft sowie der beteiligten Laboratorien.

Der Vertrieb der Proben für die Arbeitsgemeinschaft erfolgt durch die Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM), 1000 Berlin 45.

Weitere Informationen

Weitere Angaben über die Herstellung und Zertifizierung dieser europäischen zertifizierten Referenzmaterialien (EURONORM-ZRM) sowie die Bezugsmöglichkeiten finden sich in der Mitteilung Nr. 1 der EGKS, zu beziehen durch die nationalen Normenorganisationen (in Deutschland bei der Vertriebsstelle des DIN, der Beuth-Verlag GmbH, Burggrafenstraße 4—10, 1000 Berlin 30).

Des informations complémentaires sur la fabrication et la certification des matériaux de référence certifiés européens (EURONORM-MRC) ainsi que sur les possibilités d'approvisionnement se trouvent dans la circulaire d'information no. 1 de la CECA. On peut se procurer cette circulaire auprès des organismes nationaux de normalisation (pour la France: AFNOR, Tour Europe — CEDEX 7, F-92080 Paris La Défense).

For information regarding the preparation and certification of these European Certified Reference Materials (EURONORM-CRMs) and sources of supply please refer to ECSC Information Circular No. 1 available from the national Standardization Institution in your country (in the UK this is the British Standards Institution [BSI], 2 Park Street, London W1A 2BS).

Teilnehmende Laboratorien

Acérie des Ancizes, Aubert et Duval, Labo Chimie et Spectro, Les Ancizes (Frankreich)

ARBED, Division d'Esch-Belval, Esch-sur-Alzette (Luxemburg)

Bragg Laboratory, Sheffield (Großbritannien)

British Steel Corporation, Rotherham Works, Rotherham (Großbritannien)

British Steel Corporation, Stocksbridge & Tinsley Park Works, Sheffield (Großbritannien)

Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin (Bundesrepublik Deutschland)

Centre de Recherches Métallurgiques (CRM), Liège (Belgien)

Centro Sperimentale Metallurgico S.p.A. (CSM), Roma (Italien)

Dantest, National Institute for Testing and Verification, Chemical Branch, Copenhagen S (Dänemark)

Hoogovens Groep BV, IJmuiden (Niederlande)

Howmet Alloys International, Exeter (Großbritannien)

Industria Acciai Speciali S.p.A. (I.A.S.), Torino (Italien)

Institut de Recherches de la Sidérurgie Française (IRSID), St.-Germain-en-Laye (Frankreich)

Krupp Stahl AG, Bochum (Bundesrepublik Deutschland)

Krupp Stahl AG, Siegen (Bundesrepublik Deutschland)

Laboratoire Boudet et Dussaix, Croissy sur Seine (Frankreich)

Nyby Uddeholm AB, Degerfors (Schweden)

Outokumpu Oy, Stainless Steel Division, Tornio (Finnland)

Ridsdale & Co. Ltd., Middlesbrough (Großbritannien)

SACILOR, Service Laboratoire, Florange (Frankreich)

Sandvik AB, Avd TMK, Sandviken (Schweden)

Staatliches Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NW), Dortmund (Bundesrepublik Deutschland)

Thyssen Edelstahlwerke AG, Krefeld (Bundesrepublik Deutschland)

Ugine Aciers, Labo Controle Analytique, Section Chimie, Ugine (Frankreich)

Unimetal, Amnéville (Frankreich)

Vereinigte Edelstahlwerke AG, Werk Kapfenberg, Kapfenberg (Österreich)

Vereinigte Edelstahlwerke AG, Werk Ternitz, Ternitz (Österreich)

Wiggin Alloys Ltd., Hereford (Großbritannien)

Nur Sauerstoffbestimmung:

Imphy S.A., Laboratoire Analyse, Imphy (Frankreich)

USINOR, Usine de Dunkerque, Dunkerque (Frankreich)

Nur Borbestimmung:

British Steel Corporation, Research Centre, Corby (Großbritannien)

Hoesch Stahl AG, Dortmund (Bundesrepublik Deutschland)

SOLLAC, Laboratoire de Chimie, Florange (Frankreich)

Soc. TERNI S.p.A., Settore Siderurgico, Terni TR (Italien)

Thyssen Stahl AG, ZQ-Chemische Laboratorien, Duisburg (Bundesrepublik Deutschland)

Untersuchungsverfahren:

Element	Lfd. Nr. (Laboratoriumsmittelwerte)	Verfahren
C	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23 2, 22 9, 16	Verbrennungsverfahren; Infrarot-Absorption Verbrennungsverfahren; Maßanalyse, Acidimetrie nach Absorption in organischem Medium Verbrennungsverfahren; Konduktometrie
Si	2 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 4, 14, 21, 23 10 19	Atomabsorptionsspektrometrie Gravimetrie; Perchlorsäure-Eindampfung Photometrie; Molybdänblau, ohne Extraktion Gravimetrie; Schwefelsäure-Eindampfung Plasma-Emissionsspektrometrie
Mn	1, 6, 7, 10, 14, 15, 22 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13, 16, 18, 20 8, 19 11, 17 21	Atomabsorptionsspektrometrie Photometrie; Periodat-Oxidation Photometrie; Persulfat-Oxidation Maßanalyse mit Arsenit, Persulfat-Oxidation Plasma-Emissionsspektrometrie
P	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21 5, 9, 11, 14, 15, 16, 17 18	Photometrie; Vanadat-molybdätophosphat, Extraktion Photometrie; Molybdänblau ohne Extraktion Photometrie; Molybdänblau, Extraktion
S	1, 2, 10 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19 11, 20 17 18	Messungen ohne Verbrennung; Photometrie; Methylenblau, Sulfidabtrennung Verbrennungsverfahren; Infrarot-Absorption Messungen ohne Verbrennung; Gravimetrie als BaSO ₄ ; Abtrennung durch Adsorption an Aluminiumoxid Verbrennungsverfahren; Konduktometrie Verbrennungsverfahren; Maßanalyse, Acidimetrie; Absorption in H ₂ O ₂ oder AgNO ₃
Cr	1, 22 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23 19 24	Atomabsorptionsspektrometrie Maßanalyse mit Fe(II), Persulfat-Oxidation Maßanalyse mit Fe(II), Perchlorsäure-Oxidation Plasma-Emissionsspektrometrie
Mo	2, 4, 8, 11, 20, 22, 24 3, 5, 6, 10, 13, 14, 16, 17, 18 7, 9, 12, 15, 19, 21 23	Atomabsorptionsspektrometrie Photometrie; Thiocyanat-Zinn(II)-chlorid, ohne Extraktion Photometrie; Thiocyanat-Zinn(II)-chlorid, Extraktion Plasma-Emissionsspektrometrie
Ni	1, 9, 22 2, 4, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21 3 5 6, 13, 15 8, 18 19	Atomabsorptionsspektrometrie Gravimetrie; Diacetyldioxim Maßanalyse mit Cr(VI), Diacetyldioxim, Fe(III)-oxidation Plasma-Emissionsspektrometrie Photometrie; Diacetyldioxim, ohne Extraktion Maßanalyse, Cyanometrie Photometrie, Diacetyldioxim, Extraktion
Al	1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20 2, 5 6 9 14 17	Atomabsorptionsspektrometrie; ohne Extraktion Atomabsorptionsspektrometrie, Extraktion des Eisens Photometrie; Eriochromcyanin, Trennung mittels Elektrolyse Plasma-Emissionsspektrometrie Photometrie; Hydroxychinolin, Trennung mittels Ionenaustauscher Photometrie; Hydroxychinolin, mit Extraktion
B	3, 9, 21, 23 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 11 13 24	Photometrie; 1-1 Dianthrind-Komplex, Abtrennung Photometrie; Curcumin Maßanalyse, Acidimetrie Gegenwart von Mannit, Fällung der Hydroxide Emissionsspektrometrie Maßanalyse, Acidimetrie Gegenwart von Mannit, Destillation des Methylboresters
Co	1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 19, 22, 23 2, 15, 17, 18, 20, 21 4 9 10 13, 24	Atomabsorptionsspektrometrie Photometrie; Nitroso-R-Salz Plasma-Emissionsspektrometrie Atomabsorptionsspektrometrie, flammenlos Photometrie; Nitroso-R-Salz nach Abtrennung mit 1-Nitrosonaphthol-(2) Photometrie, 2-Nitrosonaphthol-(1), Extraktion
N	1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21	Maßanalyse, Acidimetrie nach Destillation, visuelle Endpunkterkennung Wärmeleitfähigkeitsmessung, Aufschmelzen im Graphittiegel Maßanalyse (potentiometrisch), ionometrische Endpunkterkennung, Destillation

Untersuchungsverfahren:

Element	Lfd. Nr. (Laboratoriumsmittelwerte)	Verfahren
Ti	1, 8, 9, 13, 14, 18, 20	Photometrie; Diantiprylmethan
	2, 19, 21, 22	Photometrie; Chromotropsäure, ohne Abtrennung
	3, 11	Photometrie; Wasserstoffperoxid, nach Abtrennung
	4, 7, 10, 12, 16	Atomabsorptionsspektrometrie
	5, 6	Plasma-Emissionsspektrometrie
	15	Emissionsspektrometrie
O	17	Atomabsorptionsspektrometrie, flammenlos
	2, 6, 18	Wärmeleitfähigkeit, Schmelzen im Graphittiegel unter Helium
	3, 12, 15	Infrarotabsorption, Schmelzen im Graphittiegel unter Vakuum
	5, 8, 13, 14	Infrarotabsorption, Schmelzen im Graphittiegel unter Helium
	7, 9	Coulometrie, Schmelzen im Graphittiegel unter Argon
	4, 10, 11, 16, 17, 19	Wärmeleitfähigkeit, Schmelzen im Graphittiegel unter Stickstoff
Ca	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Atomabsorptionsspektrometrie
Zn	13	Maßanalyse; Chelatometrie (potentiometrisch)
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	Atomabsorptionsspektrometrie