

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung

in Zusammenarbeit mit dem Chemikerausschuß der GDMB
Gesellschaft für Bergbau, Metallurgie, Rohstoff- und Umwelttechnik

Referenzmaterial für die Kalibrierung von Emissionsspektrometern BAM-379/2 Reinkupfer

Element	Massenanteil in µg/g	Unsicherheit *) in µg/g
Sauerstoff	212	± 8

Das als Spektralkalibrierprobe für die Emissionsspektralanalyse vorgesehene Material ist erhältlich in Form von ca. 3 cm hohen Zylindern mit einem Durchmesser von etwa 4 cm. Beim Abfunken ist am Rand ein 5 mm breiter Ring auszusparen.

Messreihenmittelwerte für ein Analysenverfahren in einem Laboratorium

Massenanteile w an Sauerstoff in µg/g

Lfd.Nr.	$w(O)$
1	196,0
2	202,0
3	203,0
4	204,7
5	206,9
6	207,9
7	209,0
8	211,0
9	214,3
10	215,8
11	219,0
12	227,0
13	236,0
M :	212,0
s :	11,0
$\overline{s_i}$:	0,05

*) Die Unsicherheit wurde in Anlehnung an den „Guide to the expression of uncertainty in measurement“ (GUM) folgendermaßen berechnet:

$U = k \cdot u_c$ $k = 2$ (Δ dem Vertrauensbereich bei einem Vertrauensgrad von ca. 95 %))

$$u_c = \sqrt{\frac{s^2}{n} + s_{inh}^2}$$

wobei s die Standardabweichung der Messreihenmittelwerte
 s_{inh} der Beitrag der Inhomogenität und
 $n = 13$ die Anzahl der Messreihenmittelwerte ist.

Eine Messreihe umfasst die jeweiligen Einzelwerte eines Laboratoriums (mindestens 5, im Normalfall 6 Einzelwerte)

M: Arithmetisches Mittel der Messreihenmittelwerte
s: Standardabweichung der Messreihenmittelwerte
 $\overline{s_i}$: Arithmetisches Mittel der Messreihenstandardabweichungen unter Wiederholbedingungen

Analysenverfahren

Element Lfd. Nr.

O	7; 11	Trärgasheissextraktion mit IR-Detection (Gaskalibrierung)
	1; 2; 3; 4; 5; 6;	Trärgasheissextraktion mit IR-Detection (Kalibrierung mit
	9; 10; 12; 13	Referenzmaterialien)
	8	Trärgasheissextraktion nach Photonenaktivierung (PAA)

Beteiligte Laboratorien

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin
KM Europa Metal AG, Osnabrück
Deutsche Gießdraht AG, Emmerich
Max-Planck-Institut für Metallforschung, Stuttgart
Mansfelder Kupfer und Messing GmbH - Süd, Hettstedt
Norddeutsche Affinerie AG, Hamburg
Union Minière, Olen
Montanwerke Brixlegg GmbH, Brixlegg
Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung, Dresden
Max-Planck-Institut für Chemische Physik fester Stoffe, Dresden
Wieland-Werke, Ulm

Probenvorbereitung

Vor dem Abfunken ist die Oberfläche der Probe zu entfernen. Dabei ist darauf zu achten, dass sich die Probe nur wenig erwärmt. Bei Verwendung von Kühlmitteln ist darauf zu achten, dass keine Reste auf der Probenoberfläche verbleiben.

BAM Berlin
Abteilung I
Analytische Chemie;
Referenzmaterialien

BAM Berlin
Fachgruppe I.1
Anorganisch-chemische Analytik;
Referenzmaterialien

Prof. Dr. A. Zschunke
(Abteilungsleiter)

Prof. Dr. K. Meyer
(Fachgruppenleiter)

Berlin,

Probenvertrieb durch die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
Richard-Willstätter-Str. 11, 12489 Berlin

Telefon: 030 - 8104 2061

Telefax: 030 - 8104 1117

Email: angelika.selmke@bam.de

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung

in co-operation with the Committee of Chemists of the GDMB
Gesellschaft für Bergbau, Metallurgie, Rohstoff- und Umwelttechnik

Reference Material

BAM-379/2

Pure copper

Certified values

Element	Mass fraction in µg/g	Uncertainty * in µg/g
Oxygen	212	± 8

The Reference Material is available in the form of 40 mm diameter discs (30 mm height). The disc sample is intended for establishing and checking the calibration of Spark Emission Spectrometers for the analysis of samples of similar materials.
An outer ring of 5 mm width must not be used for Spark Emission.

Date of issue: July 2000

Means of accepted data sets (for one method at one laboratory, respectively)

Mass fraction in µg/g

Line no.	O
1	196,0
2	202,0
3	203,0
4	204,7
5	206,9
6	207,9
7	209,0
8	211,0
9	214,3
10	215,8
11	219,0
12	227,0
13	236,0
M :	212,0
s:	11,0
$\overline{s_i}$:	0,05

*) The uncertainty has been evaluated with reference to the „Guide to the expression of uncertainty in measurement“ (GUM):

$$U = k \cdot u_c \quad k = 2 \quad (\text{according to 95 \% confidence interval})$$

$$u_c = \sqrt{\left(\frac{s}{n}\right)^2 + s_{inh}^2}$$

where s is the standard deviation of means of data sets, s_{inh} the inhomogeneity and n the number of means of data sets.

The laboratory mean values have been examined statistically to eliminate outlying values. Where a " - " appears in the table it indicates that an outlying value has been omitted. A data set consists of at least 5 but usually 6 single values of one laboratory.

M: mean of means of data sets

s: standard deviation of means of data sets

$\overline{s_i}$: mean of standard deviations of data sets in case of repeatability

Methods of analysis

Element	Line no.	method
O	7; 11	Carrier gas hot extraction with IR-detection (gas calibration)
	1; 2; 3; 4; 5; 6;	Carrier gas hot extraction with IR-detection (calibration with reference material)
	9; 10; 12; 13	
	8	Carrier gas hot extraction after Photon Activation Analysis

Participating laboratories

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
Berlin
KM Europa Metal AG, Osnabrück
Deutsche Gießdraht AG, Emmerich
Max-Planck-Institut für Metallforschung, Stuttgart
Mansfelder Kupfer und Messing GmbH - Süd,
Hettstedt
Norddeutsche Affinerie AG, Hamburg

Union Minière, Olen (Belgium)
Montanwerke Brixlegg GmbH, Brixlegg (Austria)
Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung,
Dresden
Max-Planck-Institut für Chemische Physik fester
Stoffe, Dresden
Wieland-Werke, Ulm

Preparation of sample

The surface layer of the sample has to be removed before sparking. Take care that the sample does not get very hot. In case of using a cooling agent take care that the sample surface is not contaminated by it.

BAM Berlin
Department I
Analytical Chemistry;
Reference Materials

BAM Berlin
Division I.1
Inorganic-chemical Analysis;
Reference Materials

Prof. Dr. A. Zschunke
(Head of Department)

Dr. R. Matschat
(Head of Division)

Berlin,

Sale of the reference material: Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM),
Richard-Willstätter-Straße 11, 12489 Berlin

Tel: ++49 (0)30 - 8104-2061, 8104-1119

Fax: ++49 (0)30 - 8104-1117

e-mail: angelika.selmke@bam.de